

ClimaTop® Granite

Ακρυλικό, υψηλής αισθητικής
διακοσμητικό, παστώδες, τελικό
επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή



- » Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.
- » Εξαιρετική ελαστικότητα.
- » Εξαιρετικά υψηλή διαπνοή.
- » Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές.
- » Δυνατότητα απόχρωσης τελικού φινιρίσματος μέσω των πολλαπλών συνδυασμών έγχρωμων αδρανών.
- » Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους.

Το ClimaTop® Granite είναι ένα διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, ακρυλικό τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή.

Προσδίδει ένα ιδιαίτερο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα που προσομοιάζει την εμφάνιση γρανίτη.

Κατατάσσεται ως οργανικό επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοιχοποιίες κατά EN 15824.

Ακρυλικό υψηλής αισθητικής διακοσμητικό, παστώδες, τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ClimaTop® Classic μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό επίχρισμα αυξημένης αντοχής, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, επάνω από τα συνήθη οικοδομικά υλικά: σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες που είναι καλά αγκυρωμένες στο υπόστρωμα αλλά και ως τελικό επίχρισμα Συστήματος Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης. Λόγω του σχεδιασμού του αντέχει στις υψηλές θερινές και στις χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες, διατηρεί υψηλή ελαστικότητα και προσφέρει ένα εξαιρετικά διαπνέον υδρόφοβο, μη ρηγματούμενο φιλμ προστασίας δομικών επιφανειών.

Σε συμφωνία με το EN 15824:2017	
Συγκόλληση EN1542	>0.3 N/mm ²
Απορρόφηση νερού EN1062-3	<0,5 kg/(m ² .h ^{0.5})
Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO7783	150 - 250 g/(m ² .d)
Θερμική αγωγιμότητα EN1745	0.80 W/m.K
Αντίδραση στη φωτιά EN13501-1	C-s1,d0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 **1,03 g/mL (+/- 0.04) @ 25oC**

pH **9,3 (±0.5)**

VOC CONTROL

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).

Ορισκή τιμή 40g/L.

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.

Ακρυλικό υψηλής αισθητικής διακοσμητικό, παστώδες, τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. Η επιφάνεια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν επίπεδη. Μεγάλες ανομοιομορφίες καθώς και ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT PAINTS** πριν την εφαρμογή του **ClimaTop® Granite**. Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες από προϊόντα γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν μετά την εφαρμογή τους για τουλάχιστον 4 βδομάδες πριν από την τοποθέτηση του **ClimaTop® Granite**. Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα υποστρώματα, καθώς και σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, εφαρμόστε αρχικά μία στρώση **ClimaTop® Primer**.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το προϊόν δεν απαιτεί προσθήκη νερού ανάμειξης. Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση με μηχανικό δράπανο χαμηλών στροφών προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μετά από 24 ώρες από το αστάρωμα, εφαρμόστε «πατητά» μία στρώση **ClimaTop® Granite**, με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα με φορά από κάτω προς τα πάνω και ρυθμίστε το πάχος της επίστρωσης περίπου στο μέγεθος κόκκου.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνη ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο επίχρισμα είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Χρόνος πλήρους στεγνώματος 14 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι στεγνώματος

επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη σχετική υγρασία. Συνιστάται πριν την εφαρμογή να ελεγχθεί η επάρκεια της ποσότητας του υλικού και του ανθρώπινου δυναμικού. Τμήματα της τοικοποιίας όταν αρχίζουν να επιχρίονται συνιστάται να ολοκληρώνονται χωρίς διακοπή για αποφυγή «ματίσεων».

Σε περιπτώσεις παύσης της εφαρμογής, αυτό συστήνεται να λάβει χώρα σε: ακμές του τοίχου, κοντά σε μπαλκόνια, αρμούς, αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ. υδρορροές, λεπτομέρειες διαμόρφωσης κτλ.), προκειμένου κατά την επανεκκίνηση της εφαρμογής οι γραμμές ενώσεως να μην υφίστανται καθόλου ή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο Τεχνικό Φυλλάδιο..

Ακρυλικό υψηλής αισθητικής διακοσμητικό, παστώδες, τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Η κατανάλωση του ClimaTop® Granite είναι περίπου 4-5kg/m². Εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος, τις συνθήκες, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις συνθήκες εφαρμογής..

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:

Διατίθεται σε δοχεία των 25Kg σε διάφορες αποχρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793 777.



Με την εγγύηση της:

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

09/2022 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.bioclima.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΥΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr