

Mineral Wool Plus

Πετροβάμβακας εξωτερικής
θερμομόνωσης τοιχοποιίας



ETA EOTA



- » Υψηλή θερμομονωτική προστασία (χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ : 0,034 W/mK)
- » Καλές μηχανικές αντοχές.
- » Ικανοποιητική αντοχή σε συμπίεση.
- » Ανθεκτικό στην υγρασία (λόγω ειδικής αδιαβροχοποίησης των ινών).
- » Ευκολία στην τοποθέτηση.
- » Εξαιρετική υδρατμοπερατότητα, πλήρως διαπνεόμενο υλικό.
- » Αντοχή σε θερμοκρασίες έως +750°C.
- » Δεν προσβάλλεται από έντομα και τρωκτικά.
- » Θεωρείται άκαυστο υλικό. Κατηγορία A1.
- » Είναι πολύ καλό ηχομονωτικό υλικό.

Η Mineral Wool Plus είναι θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα, ειδικά μελετημένη για εφαρμογή σε εξωτερική θερμότητα τοιχοποιίας.

Είναι πιστοποιημένη κατά EN 13162 και συμμετέχει ως μονωτικό υλικό στο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμότητα τοιχοποιίας CLIMAWALL® της BIOCLIMA® κατά EAD 040083-00-0404.

Mineral Wool Plus

bioclima.gr

Πετροβάμβακας εξωτερικής
θερμομόνωσης τοιχοποιίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Χαρακτηριστικά	Πρότυπο Δοκιμής	Mineral Wool Plus
Πυκνότητα (Kg/m ³)		95,0 (±20%)
Απορρόφηση ήχου		0,95
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	A1
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας (λ _d) [W/mK]	EN 12667	0.034
Θερμική αντίσταση (R _d) [m ² K/W]	EN 12667	Παραπομπή στο σχετικό πίνακα
Ανοχή διάστασης Πάχους (T)	EN 823	T5
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών (μ)	EN 12086	1
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα των όψεων (TR) (kPa)	EN 1607	7,5

 1488 / 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.02 ClimaWall® Mineral	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/0875	

Πάχος (cm)	Θερμική Αντίσταση (R _d) [m ² K/W] EN 12667
MINERAL WOOL PLUS	
3	0,880
4	1,170
5	1,450
6	1,750
7	2,050
8	2,350
9	2,600
10	2,900
11	3,200
12	3,500
13	3,800
14	4,100
15	4,400
16	4,700
18	5,250
20	5,850

Mineral Wool Plus

bioclima.gr

Πετροβάμβακας εξωτερικής
θερμομόνωσης τοιχοποιίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Οι διαστάσεις της **Mineral Wool Plus** είναι 1,00mX0,60m. Αναλόγως του πάχους τους διατίθενται στις ακόλουθες ποσότητες:

Πάχος θερμομονωτικής πλάκας	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ πλακών)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m ²)
3cm	8	4,80
4cm	7	4,20
5cm	6	3,60
6cm	5	3,00
7cm	4	2,40
8cm	3	1,80
10cm	3	1,80

Δυνατότητα προμήθειας διαφορετικών παχών κατόπιν συνεννόησης/ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Η κατανάλωση της **Mineral Wool Plus** είναι 1 m²/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793 777.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

05/205 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.bioclima.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr

Με την εγγύηση της:
KRAFT
PAINTS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

3/3